

# SIMBOLOGIA

SYMBOLS

## INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE



**Pavimento**  
Floor tiles



**Rivestimento**  
Wall tiles

## DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS



**Abitazioni**  
Domestic purpose



**Esterni**  
Outdoor floor



**Commerciale leggero**  
Tiles for light commercial

## STRUTTURA STRUCTURE



**Liscio**  
Flat



**Strutturato**  
Slate cut

## FINITURA FINISH



**Naturale**  
Natural



**Patinato**  
Smooth



**\*Lappato**  
Honed

## CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS



**Prodotto venduto al pezzo.**  
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.  
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

## ASPETTO SUPERFICIALE SURFACE LOOK



**Opaco**  
Matt



**Semilucido**  
Semi-glossy



**\* Lucido**  
Glossy

## STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

**V2**

## BORDO EDGE

**Re m**

**Rettificato monocalibro**  
Monocaliber, rectified

\* Le superfici con finitura lappata lucida e levigata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoini. Come è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un naturale processo di opacizzazione. Nel caso dei materiali in gres porcellanato di Imola questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale lavorato a lucido come marmo, pietra, granito.

Surfaces with a honed and polished gloss finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. As is well known, all gloss surfaces naturally lose their shine over time. With Imola porcelain stoneware this process is slower than other honed natural materials like marble, granite or stone.

# CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE  
UNI EN 14411(ISO 13006) - Bla (appendice G)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO IMOLA CERAMICA IMOLA CERAMICA AVERAGE VALUE
<b>DIMENSIONI E ASPETTO</b> DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	<b>PROSPETTO G.1</b> PROSPECT G.1	<b>CONFORME</b> COMPLIANT
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
<b>RESISTENZA A FLESSIONE</b> FLEXURAL RESISTANCE		min./MIH 35 N/mm <sup>2</sup>	> 45 N/mm <sup>2</sup>
<b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	<b>SPESSORE - THICKNESS</b> ≥ 7,5 mm: min. 700 N <b>SPESSORE - THICKNESS</b> < 7,5 mm: min. 1300 N	<b>SPESSORE* THICKNESS*</b> 8,5 mm* 2500 N* 12 mm* 5000 N* 14 mm* 6500 N* 20 mm** 11000 N**
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 140 mm <sup>3</sup>
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE</b> RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	<b>CLASSI 0-5</b> CLASSES 0-5	<b>COME INDICATO IN CATALOGO</b> AS INDICATED IN THE CATALOGUE
<b>COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (A)</b> LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7X10 <sup>-6</sup> C <sup>-1</sup>
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>RESISTE</b> RESISTANT
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED	<b>RESISTE</b> RESISTANT
<b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		<b>UGL</b> min. UB	<b>UGL</b> min. UB
		<b>GL</b> min. GB	<b>GL</b> min. GB
<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	<b>UGL</b> <b>DA ULA, ULB A ULC</b> FROM ULA, ULB TO ULC	<b>UGL</b> <b>DA ULA, ULB A ULC</b> FROM ULA, ULB TO ULC
		<b>GL</b> <b>DA GLA, GLB A GLC</b> FROM GLA, GLB TO GLC	<b>GL</b> <b>DA GLA, GLB A GLC</b> FROM GLA, GLB TO GLC
<b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	min. 3
<b>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE</b> COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	<b>NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE</b> THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	<b>CONFORME</b> COMPLIANT

\*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 - THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE

\*\*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 - THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE